



# ADEFLEX

## 1. Descrição

Pintura de imprimação composta de asfaltos modificados, plastificantes e solventes orgânicos com baixo teor de compostos orgânicos voláteis (VOC).

Aplicada a frio sobre superfícies de concreto, argamassa, alvenaria, metal, PVC, fibra de vidro, entre outros.

## 2. Características técnicas do Produto

Características	Unid.	Adeflex
Cor	-	preto
Viscosidade copo Ford 4 a 25 °C	segundos	40 - 80
Teor de não voláteis a 120 °C/3h	% massa	43 - 52
Massa específica a 25/25 °C	grs/cm <sup>3</sup>	mínimo 0,97

## 3. Utilização

**Adeflex** é uma solução asfáltica que forma um filme de excelente aderência, ideal para ser utilizada como:

Primer para colagem de mantas asfálticas;  
Primer para impermeabilizações com soluções asfálticas moldadas no local;  
Primer para selantes asfálticos;  
Proteção anticorrosiva em metais;  
Pintura impermeável em baldrame, alicerces e muros de arrimo;  
Pintura impermeável para fachadas, quando for aplicada sob película de vidro;  
Forma eficiente barreira contra a umidade, permitindo perfeito acabamento.

Para outras utilizações e aplicações, consulte o Departamento Técnico ([sac@viapol.com.br](mailto:sac@viapol.com.br)).

## 4. Instruções de Utilização

### Preparo da Superfície

O local que receberá a aplicação do primer **Adeflex** deve estar limpo, seco e regularizado em conformidade com sua utilização.

### Aplicação do produto

O produto é aplicado puro, utilizando um rolo de pintura de lã de carneiro em uma única demão. Aguarde a secagem por um período mínimo de 6 horas antes da aplicação do sistema de impermeabilização.

Para uso como pintura impermeável, aplique duas demãos, aguardando a secagem entre demãos de no mínimo 12 horas.

O produto deve ser homogeneizado antes e durante a utilização.



### **Recomendações de aplicação**

Recomenda-se não aplicar o produto em tempo chuvoso e substrato molhado. Deve-se evitar também a aplicação sobre marcações existentes como pinturas, termoplásticos e outros.

Utilize vestimentas e EPIs adequados.

### **Empilhamento**

Evite o contato do produto com o piso empilhando-o sobre palete.

Empilhe as embalagens, no máximo, até 3 unidades de lata, evitando o desmoronamento do estoque e danos com o produto.

Não apoie as pilhas do produto contra paredes ou divisórias.

### **Recomendações de Segurança**

Perigo: este produto é inflamável.

Antes de iniciar o trabalho, consulte a ficha de segurança do produto.

Mantenha o produto afastado de fontes de calor ou faísca e fora de alcance de crianças e animais.

### **Cuidados Ambientais**

Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc.

Realize o descarte em local apropriado e regulamentado de acordo com a legislação vigente do meio ambiental estadual.

### **Primeiros Socorros**

Em caso de contato com a pele, esfrie imediatamente com água fria, até que ocorra o endurecimento e resfriamento do produto. Cubra a queimadura e procure orientação médica.

Em caso de intoxicação por inalação, remova a vítima para um local arejado e procure assistência médica imediatamente.

No caso de contato com os olhos, lave com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos e procure orientação médica.

Para eventuais irritações da pele, olhos ou ingestão do produto, procure orientação médica, informando o tipo de produto.

## **5. Consumo**

Aplicação como primer: 0,4 litros/m<sup>2</sup> por demão.

Pintura impermeável: 0,8 litros/m<sup>2</sup> por demão (período de secagem entre demãos de 12 horas).



## 6. Embalagem

- Lata com 18 litros
- Tambor com 200 litros

## 7. Validade

Validade de 18 meses

## 8. Estocagem

O produto deve ser armazenado em local coberto, ventilado, seco, longe de fontes de calor, fora do alcance de crianças e animais, e nas embalagens originais e intactas. A temperatura máxima para armazenagem é de 40 °C.

*Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.*

*A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*