

# VEDACIT VEDAPREN PAREDE

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VEDACIT VEDAPREN PAREDE\* é uma pintura impermeável e elástica que protege as paredes contra fissuras e batidas de chuva, além de ter alta durabilidade. Pode ser aplicado sobre reboco, concreto, fibrocimento e tingido com corantes líquidos base água até o limite estabelecido pelo fabricante de corantes.

## PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Densidade	1,23 g/cm <sup>3</sup>
Aparência	Branco(a)
Composição Básica	Copolímero acrílico em dispersão aquosa.
Válidade	24 meses

## INSTRUÇÕES DE USO

### a) Campos de aplicação

- Paredes externas sujeitas a batida de chuva;
- Pode ser aplicado sobre o reboco, alvenaria de bloco e concreto, desde que estejam revestidos com argamassa.

### b) Preparo do substrato

Reboco novo Deve atender às recomendações da ABNT NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas. Aguardar secagem de no mínimo 28 dias. O reboco deve estar poroso, limpo, sem pintura, seco, isento de poeira e com boa resistência. Deve-se observar e corrigir eventuais trincas com o selante de massa acrílica para vedação, como o VEDACIT SELANTE ACRÍLICO para trincas. Reboco em bom estado ou paredes já pintadas: paredes já pintadas devem ser lixadas. Eliminar o pó com pano úmido e aguardar a secagem. O reboco, por sua vez, deve estar poroso e de acordo com as recomendações da ABNT NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas. -Superfície com mofo: para executar a limpeza da parede, misturar água limpa e água sanitária em partes iguais e, em seguida, lavar superfície. Aguardar no mínimo 6 horas e enxaguar a parede com bastante água. Aguardar a secagem. -Superfície com umidade: antes de pintar, resolver a falta de impermeabilização que está causando o problema. -Superfície com gordura: misturar água com detergente neutro e lavar. Depois, enxaguar com bastante água. Aguardar a secagem. -Superfície com brilho: lixar até remover todo o brilho, e eliminar o pó com pano úmido. Aguardar a secagem.

### c) Preparo do produto

Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

### d) Aplicação

VEDACIT VEDAPREN PAREDE é aplicado como pintura, com rolo de lã alta ou pincel, em 2 a 3 demãos, respeitando o consumo por m<sup>2</sup>, com intervalo de 4 horas entre cada demão, a uma temperatura de 25 °C. Dependendo do tipo e do estado da parede, podem ser necessárias mais demãos. Apenas na 1ª demão,

# VEDACIT VEDAPREN PAREDE

VEDACIT VEDAPREN PAREDE deve ser diluído em, no máximo, 1 parte de água limpa para 10 partes do produto, para proporcionar melhor penetração ao substrato. Finalizada a impermeabilização, aguardar no mínimo 5 dias para a secagem do produto conforme a temperatura, ventilação e umidade relativa no local.

## CONSUMO APROXIMADO

- 5 m<sup>2</sup>/L (em 2 demãos).

## RENDIMENTO

- Branco Galão 3,6 L: Até 35 m<sup>2</sup>/demão
- Branco Balde 20 L: Até 190 m<sup>2</sup>/demão
- Branco Galão 3,6 Kg: Até 30 m<sup>2</sup>/demão
- Branco Balde 18 Kg: Até 150 m<sup>2</sup>/demão

## ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

## ATENÇÃO

Aplicar com tempo estável. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos. Lavar as ferramentas com água e sabão imediatamente após o uso.

## MEIO AMBIENTE

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

## EPI

- Óculos de segurança
- Avental de PVC
- Luvas de borracha

## PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificarse que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.
- Contato com a pele: Lavar com bastante água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Procurar auxílio médico.
- Inalação: Remover a vítima para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.
- Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

## EMBALAGENS

# VEDACIT VEDAPREN PAREDE


**Galão 3,6 L**

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321119442	38249012	4,38kg	4,69kg


**Balde 20 L**

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321119459	38249012	24,4kg	25,77kg


**Galão 3,6 kg**

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321119442	38249012	3,6kg	3,86kg


**Balde 18 kg**

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321120233	38249012	18kg	18,7kg


**Lata 18 kg**

Dimensões: 34.7 X 26.3 X 26.3 X 30 cm

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321121261	38249012	18,00kg	18,97kg