

# VEDACIT DESMOLDANTE

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VEDACIT DESMOLDANTE para concreto revestido forma uma fina camada entre o concreto e as fôrmas, impedindo a aderência entre ambos e possibilitando grande reaproveitamento das fôrmas. Facilita a limpeza e a remoção sem danificar nem manchar as superfícies e arestas do concreto. É especialmente indicado para concreto a ser revestido. Pode ser utilizado em fôrmas de madeira e compensados comuns ou resinados. Não mancha o concreto, não é inflamável nem agressivo à pele.

## PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Densidade         | 1,00 g/cm <sup>3</sup>   |
| Aparência         | Branco(a)                |
| Composição Básica | emulsão de ácidos graxos |
| Válidade          | 24 meses                 |

## INSTRUÇÕES DE USO

### a) Campos de aplicação

- Fôrmas de madeira em geral, para concretos que serão revestidos.

### b) Preparo do substrato

A superfície deve estar limpa e seca.

### c) Preparo do produto

VEDACIT DESMOLDANTE para concreto revestido deve ser diluído em água, em proporções variadas, de acordo com o tipo e o estado das fôrmas. -Madeira bruta e fôrmas resinadas: 1 parte do produto : 5 a 10 partes água. -Compensado e fôrma plastificada: 1 parte do produto : 5 a 10 partes água. Misturar lentamente até a obtenção de um líquido homogêneo. Uma vez misturado, pode ser usado por até 7 dias. Misturar bem antes de usar.

### d) Aplicação

VEDACIT DESMOLDANTE para concreto revestido é aplicado diluído, conforme o tipo e o estado da fôrma, com trincha ou rolo de lã de carneiro em camada fina o suficiente para a obtenção de um filme. Aguardar no mínimo 1 hora antes de iniciar a concretagem. Reaplicar o produto nas fôrmas antes de cada concretagem. Depois de aplicado na fôrma, o produto mantém características desmoldantes antes de receber a concretagem por até 7 dias, desde que as fôrmas estejam protegidas das intempéries.

## CONSUMO APROXIMADO

- Fôrma plastificada: diluição 1:5 228 m<sup>2</sup>/litro;
- Fôrma plastificada: diluição 1:10 290 m<sup>2</sup>/litro.
- Fôrma resinada: diluição 1:5 55 m<sup>2</sup>/litro;
-

# VEDACIT DESMOLDANTE

Fôrma resinada: diluição 1:10 113 m<sup>2</sup>/litro.

## RENDIMENTO

- Fôrma plastificada: diluição 1:5 4100 m<sup>2</sup>
- Fôrma plastificada: diluição 1:10 5220 m<sup>2</sup>
- Fôrma resinada: diluição 1:5 990 m<sup>2</sup>
- Fôrma resinada: diluição 1:10 2030 m<sup>2</sup>

## ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

## ATENÇÃO

Caso a superfície do concreto mantenha o produto em forma residual, este deve ser removido através de limpeza, antes de receber qualquer tipo de revestimento. Antes de executar o revestimento, verificar se a superfície está porosa, isenta de pó ou de oleosidade. Deverá ser preparada conforme recomendações da ABNT NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento. Superfícies demasiadamente lisas devem ser apicoadas. Proteger as fôrmas aplicadas com o desmoldante das intempéries. Manutenção: esse produto, segundo a ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado manutenível. ADVERTÊNCIA Evitar excesso na aplicação de desmoldante nas fôrmas.

## MEIO AMBIENTE

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

## EPI

- Óculos de segurança
- Avental de PVC
- Luvas de PVC

## PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificarse que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.
- Contato com a pele: Lavar com bastante água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Procurar auxílio médico.
- Inalação: Remover para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.
- Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

## EMBALAGENS

# VEDACIT DESMOLDANTE



## Galão de 3,6 litros

Dimensões: 19.5 X 19.0 X 19.0 X 18,00 cm

| Gtin          | Classificação fiscal | Peso líquido | Peso bruto |
|---------------|----------------------|--------------|------------|
| 7897321123821 | 38249989             | 3,60kg       | 3,72kg     |



## Balde de 18 litros

Dimensões: 36.0 X 30.0 X 30.0 X 30,00 cm

| Gtin          | Classificação fiscal | Peso líquido | Peso bruto |
|---------------|----------------------|--------------|------------|
| 7897321123814 | 38249989             | 18,00kg      | 18,80kg    |