

V-PRO POLIESTER TIPO III SBS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Manta asfáltica, sistema pré-fabricado de impermeabilização, aplicado ao substrato por soldagem autógena, isto é, com maçarico. Disponível nas espessuras de 3,0mm e 4,0mm, espessuras diferentes das indicadas, sob consulta prévia.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Aparência	Preto(a)
Composição Básica	Asfalto modificado com elastômeros SBS (ESTIRENO-BUTADIENO-ESTIRENO) estruturado com não tecido resinado de poliéster e acabamento de polietileno nas duas faces.
Válidade	60 meses

INSTRUÇÕES DE USO

a) Campos de aplicação

- Lajes com trânsito de pedestres (3,0 mm de espessura);
- Lajes de cobertura (3,0 mm e 4,0 mm de espessura);
- Espelhos d'água (3,0 mm e 4,0 mm de espessura);
- Estacionamentos (4,0 mm de espessura);
- Rampas (4,0 mm de espessura);
- Piscinas elevadas ou apoiadas na estrutura (4,0 mm de espessura);
- Quadras poliesportivas (4,0 mm de espessura);
- Playground (4,0 mm de espessura);
- Pontes e viadutos (4,0 mm de espessura);
- Helipontos (4,0 mm de espessura);
- Cortinas em contato com o solo (4,0 mm de espessura);
- Câmaras frigoríficas (3,0 mm e 4,0 mm de espessura);
- Tanques de armazenagem para águas geladas (3,0 mm e 4,0 mm de espessura).

b) Preparo do substrato

O concreto deve estar limpo, íntegro, seco e sem impregnação de desmoldantes, agentes de cura, ou qualquer outro material que prejudique a aderência da manta. Caso haja falhas ou fissuras no concreto, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da aplicação. Certificar-se também da correta localização e fixação dos coletores e tubulações. No piso, executar regularização com argamassa desempenada e não queimada no traço 1:4 (cimento:areia média) prevendo caimento mínimo de 1% em direção aos coletores de água. Recomenda-se deixar um rebaixo de 1 cm de profundidade com dimensões de 40 cm x 40 cm ao redor dos coletores de água. No rodapé, executar regularização com argamassa no traço 1:4 (cimento:areia média) arredondando os cantos com raio mínimo de 5 cm. Recomenda-se deixar uma área com altura mínima de 40 cm com relação à regularização

V-PRO POLIESTER TIPO III SBS

do piso e 3 cm de profundidade para encaixe da manta. Para aumentar a aderência entre concreto e argamassa de regularização, aplicar chapisco no traço 1:4 (cimento:areia média) aditivado com adesivo para chapisco, como o BIANCO, na diluição 1:2 (BIANCO:água). Aguardar cura mínima de 3 dias da argamassa de regularização para posterior aplicação do primer. Após a cura da argamassa, aplicar em toda a área a ser impermeabilizada 1 demão de primer base água, como o PRIMER ECO VEDACIT, ou primer base solvente, como o PRIMER MANTA VEDACIT, respeitando o consumo recomendado por m² e o tempo de secagem.

d) Aplicação

Iniciar a aplicação da manta V-PRO POLIESTER III SBS pelos coletores, tubulações passantes, e outras interferências, executando os arremates. Após a aplicação nos coletores, tubulações e outras interferências, posicionar e alinhar os rolos de manta asfáltica no sentido oposto ao fluxo de água na área de aplicação a partir da parte mais baixa (coletores) para as partes mais altas de forma que as emendas das mantas obedeçam ao sentido do fluxo da água. Com o auxílio do maçarico, executar a colagem da manta asfáltica, aquecendo o lado inferior da manta e, ao mesmo tempo, a superfície imprimada, pressionando-a do centro para as bordas a fim de evitar a formação de bolhas de ar. As emendas devem ter sobreposição mínima de 10 cm e receber bizelamento com a ponta da colher aquecida, para garantir a perfeita vedação do sistema. A colagem da manta no rodapé deve ser executada na altura de 30 cm com relação à regularização do piso e embutida no rebaixo deixado previamente. A sobreposição da manta aplicada na vertical deve ser no mínimo de 10 cm sobre a manta aplicada no piso. Proteção mecânica Após o teste de estanqueidade, deve ser feita a proteção mecânica do sistema de impermeabilização. Inicialmente, colocar um filme de polietileno como camada separadora Vedacit (filme de polietileno) sobre a manta e, em seguida, aplicar argamassa no traço 1:4 (cimento:areia média) com espessura mínima de 2 cm. No rodapé sobre a manta, executar chapisco com argamassa no traço 1:4 (cimento:areia média) aditivada com adesivo para chapisco, como o BIANCO, na diluição 1:2 (BIANCO:água), intercalando as camadas de chapisco com tela estruturante de PVC ou similar. A proteção mecânica deve ser devidamente dimensionada para suportar os esforços à qual estará sujeita e deve ser prevista execução de juntas de dilatação e dessolidarização, conforme projeto.

CONSUMO APROXIMADO

- 1,15 m² / m² de área a ser impermeabilizada.

ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

Armazenar na vertical, em local seco, coberto, ventilado e longe de fontes de calor. Não deve ficar exposta à intempéries.

EPI

- Óculos de segurança
- Luvas de raspas de couro
- Botas

PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: Lavar com bastante água corrente, durante pelo menos 15 minutos. Procurar um médico.
-

V-PRO POLIESTER TIPO III SBS

Contato com a pele: Lavar com bastante água corrente e sabão neutro, durante pelo menos 15 minutos.

- Inalação: Remover para ambiente fresco e ventilado.
- Ingestão: Não provocar vômito. Procurar um médico.

EMBALAGENS



Rolo 10m²

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
0	0	0kg	0kg